

TECHNICKÝ LIST

C-TECH GRIT

ZKUŠENOST
PROFESIONALITA
ODBORNOST

SPECIFIKACE DRTĚ Z VYSOKOUHLÍKATÉ OCELI					
Chemické složení	C: 0,95 %	Mn: 0,62 %	Si: 0,63 %	S: 0,015 %	P: 0,017 %
Tvrдость	60HRC<H<65HRC				
Odchylka tvrdosti	Max. odchylka $\pm 3,0$ HRC				
Mikrostruktura	Temperovaný martenzit nebo sorbit				
Hustota	7,6 g/cm ³				
Objemová hmotnost	4,2 g/cm ³				
Balení	pytel á 25 kg				

síto	mm	SG-1.2	SG-1.0	SG-0.7	SG-0.4
7	2,80				
8	2,36				
10	2,00				
12	1,70				
14	1,40	projde vše			
16	1,18		projde vše		
18	1,00	75 % min		projde vše	
20	0,850				
25	0,710	85 % min	70 % min		projde vše
30	0,600				
35	0,500				
40	0,425		87 % min	70 % min	
45	0,355				
50	0,300			80 % min	65 % min
80	0,180				75 % min
120	0,125				
200	0,075				
325	0,045				
SAE J444		GH-18	GH-25	GH-40	GH-50

Středisko Most

CORROTECH TRADE s.r.o.
 Topolová 1456,
 434 01 Most

+420 602 452 807
 most@corrotech.com

Středisko Brno

CORROTECH MORAVA s.r.o.
 Bohunická 797/56
 619 00 Brno

+420 606 669 908
 brno@corrotech.com

Středisko Ostrava

CORROTECH OSTRAVA s.r.o.
 Frýdecká 687
 719 00 Ostrava Kunčice

+420 602 789 403
 ostrava@corrotech.com